

涂层测厚仪

MiniTest 600



耐用、经济的统计型涂层测厚仪

- 用于钢铁上的所有非磁性涂层镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
- 用于非铁金属（铝、锌、铜等）上的所有绝缘涂层，如阳极氧化膜、油漆、涂料等。

两用探头自动切换到正确的金属基体：
铁/非铁

全新数据统计分析方案！

简测实业
JIANCE SHIYE



MiniTest 600 – 最耐用、高精度、统计分析方便

应用

这种简洁、实用的便携式涂层测厚仪是专为无损、快速、精确测量涂层厚度而设计的。

MiniTest 600测厚仪，尤其适用于汽车、造船、桥梁建设以及建筑型材、制造工业的防腐涂镀层测量。

根据仪器型号，MiniTest 600可用来测量

- 钢铁上的所有非磁性涂层镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
- 铝、铜、黄铜、奥氏体不锈钢等非铁金属上的所有绝缘涂层，如阳极氧化膜、化膜、油漆涂料、陶瓷等。

描述

主机设有128*64位的LCD背光显示屏，并由AA电池供电。时钟功能可记录测试时间，并设置自动关机时间。

外置一体式的设计，探头将1米长的电缆与主机连接，最新研制的探头顶部由非常耐磨的硬质材料制成，保证长期使用不损坏。

探头不同，MiniTest 600有三种型号供应

- F型磁感应探头用来测量钢铁基体上的涂层。
- N型电涡流探头用来测量非铁金属基体上的涂层。

- FN两用型探头测量钢铁上和非铁金属基体上的涂层。
- FN两用型探头自动识别基体材料，仪器自动切换到正确的金属基体：铁/非铁。
- 仪器符合ISO, DIN, BS, ASTM标准。

USB接口

MiniTest 600可以通过随机软件及数据线连接到电脑上显示测量值和统计值。

配置

- 主机带指定的探头及两节电池
- 零板及厚度标准箔
- 操作说明书
- 数据传输软件及USB连接线
- 软包

可选配件

- 测量小工件的高精度探头支架
- 充电电池及充电器
- 多种规格的厚度标准箔



ElektroPhysik

技术规格

测量范围	F型(铁基体) N型(非铁基体) FN型(两用探头)	0 - 3000 μm 0 - 2000 μm 0 - 2000 μm
精确度	± (2 % 读值 + 2 μm)	
最小曲率半径	5 mm(凸)	25 mm(凹)
最小测量面积	Φ 20 mm	
最小基体厚度	0.5 mm(F)	50 μm(N)
显示	LCD 128 × 64 液晶	
测量单位	公制/英制可选	
校准	标准校准, 一点校准, 两点校准	
统计分析	实时统计; 读值个数, 最大、最小、平均值, 标准方差; 最大批组数10个, 每组存储量1000个; 自由设置块统计数, 实现二次统计功能	
数据接口	USB	
电源	2节AA电池	
体积/重量	主机: 64 mm × 115 mm × 25 mm 探头: Φ 15 mm × 62 mm / 270 g	
环境温度	主机: 0 - 50 °C 探头: -10°C - 70°C	

简测实业
JIANCESHIYE

